

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

ORTNER Ausbaumörtel

Размер фракции 0-1мм

Свойства продукта

Строительная смесь ORTNER представляет собой готовый к применению, керамический затвердевающий строительный раствор для работы с отделочными и строительными материалами при строительстве кафельных и теплоаккумулирующих печей традиционным способом. Для использования на поверхностях с высокой температурной нагрузкой до 1200°C.

Применение

- Стенки шамотных топочных камер и керамических печных газоходов (расширяющиеся вещества).
- Универсальное применение при строительстве кафельных и теплоаккумулирующих печей традиционным способом.



Технические данные

Максимальный размер фракции	1мм
Расход воды	прибл. 0,2л/кг
Температура применения	макс. 1200°C

Рабочий процесс

Перед применением хорошо перемешайте сухую массу в чистой емкости.

Смешайте массу раствора с чистой водопроводной водой (около 0,2 л воды на 1 кг сухой массы) и интенсивно перемешайте вручную или с помощью мешалки. После непродолжительного времени разбухания перемешайте смесь снова.

Раствор следует наносить на обе контактирующие поверхности. Высохшую смесь раствора можно перемешивать с водой по мере необходимости.



Важное примечание

- Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
- В случае влажного среза удалите шлам и подождите, пока испариться остаточная влага.
- Смачивание материала не требуется; по возможности используйте минимальное количество воды.
- Температура обработки должна составлять $> 5^{\circ}\text{C}$.
- Выполняйте нанесение раствора согласно рекомендациям.
- Перед заполнением швов или нанесением раствора всегда выполняйте горячую просушку топочных камер и нагреваемых поверхностей керамических печных газоходов.
- Сведения о составе продукта, обращении с ним, охране труда, чистке и утилизации приведены в Паспорте безопасности продукта.

Хранение

Строительная смесь ORTNER Ausbaumörtel должен храниться запечатанным в прохладном и сухом месте. В случае правильного хранения при температуре выше 0°C , может быть гарантирован срок хранения 24 месяца.